

安润龙 794

合成润滑脂(NLGI -1.5)

产品概述

安润龙 794 润滑脂是以双酯合成油为基础油，NLGI 稠度等级为1.5号的润滑脂。配方设计应用于精密仪器及设备的润滑与防护。

应用及性能优势

- 延长润滑周期
- 优异抗分油性
- 宽的使用温度（-65～300°F/-53.9～148.9℃）
- 适用于精密仪器
- 适用于手表、钟表和计时设备
- 适用于精密耐摩擦轴承
- 适用于办公设备, 计算和会计用设备

兼容性

ANDEROL合成润滑脂推荐可与以下密封材料，漆料及塑料接触，不推荐与下列材料接触，更多其他材料的相容性信息，请参阅我们的相容性指南。

推荐可接触的材料：

氟橡胶, 高腈丁钠橡胶、聚四氟乙烯、环氧涂料、耐油醇酸树脂、尼龙、缩醛树脂, 共聚甲醛、PBT

不推荐接触的材料：

氯丁橡胶, 顺丁橡胶, 丁腈丁钠橡胶, 丙烯酸涂料、挥发性漆、聚苯乙烯、聚氯乙烯, ABS

典型数据

性能	测试方法	安润龙 794
NLGI 稠度等级	-	1.5
工作锥入度,60 次, 25℃, mm/10	ASTM D217	315
延长工作锥入度, 100,000, 25℃ mm/10	ASTM D217-	335
分油性,30h,100℃ %	ASTM 6184	6.0
滴点, °C	ASTM D566	177
基础油粘度, 40℃, mm ² /s	ASTM D445	13.5
基础油粘, 100℃, mm ² /s	ASTM D445	3.6
基础油粘指	ASTM D2270	159
磨痕直径,1200rpm,40kg,1h,75℃, mm	ASTM D2266	0.6
比重, 60°F (15.6℃)	ASTM D1480	0.94
密度 lbs/gallon	ASTM D1250	7.83

更多产品信息，请参阅相关产品安全说明书

APPROVALS / REGISTRATIONS



本文件包含的信息与一种特定的科聚亚产品及其使用有关，基于截至本文件日期可获得的信息提供。关于该产品的更多信息，请参阅材料安全数据表。本技术数据表中的任何内容不构成销售条款或条件，也不能优先于、取代或改变或者被解释为优先于、取代或改变任何科聚亚标准或其它销售条款与条件。本技术数据表中的任何内容不构成、也不得解释为构成有关产品特点、使用、质量、安全、适销性或针对某一特定用途的适用性的明示或默示声明或保证。本文件包含的任何信息不得构成在未经所有者许可的情况下使用任何知识产权的许可或建议。本产品仅根据科聚亚和买方书面同意的条款与条件进行销售，并在任何情况下应以该等协议的条款与条件为准。ANDEROL、ROYCO、AOSyn和PQ及其相应的标识是科聚亚或其子公司的商标。(c) 2010科聚亚公司版权所有。保留一切权利。



Anderol Specialty Lubricants
a division of Chemtura Corporation
215 Merry Lane
East Hanover, New Jersey 07936
Technical Service +1.973.887.7410
Customer Service +1.203.573.4595
Fax +1.203.573.2324
info-anderol@chemtura.com
www.anderol.com