安润龙 FGCS-2

食品级复合磺酸钙润滑脂 NLGI-2

产品数据表

安润龙 FGCS-2 是一款复合磺酸钙基润滑脂。具有突出的承载能力和优异的机械稳定性能，抗氧防腐蚀性能好 。

安润龙 FGCS-2 等同或优于其它高品质食品级润滑脂 。

安润龙 FGCS-2 已注册认证 NSF/H1 。 满足食品加工厂的设备润滑要求。

应用 / 优点

- 杰出的机械稳定性，尤其在热和水存在的条件下
- 配方设计用于离心力下防止润滑脂的甩离
- 优异的防锈性能
- 优异的承载能力和抗磨损性
- 优异的抗水喷淋和抗水喷雾性能
- 用于可偶尔接触场合的H1润滑脂
- 重负荷食品级润滑应用
- 寿命通常比常规的矿物性食品级润滑脂长2–3倍。

注册 / 认证

安润龙润滑剂在食品加工过程、装瓶、封罐、肉类加工、制药行业中，得到众多 OEM 认证，推荐和现场测试。

.

处置于储存

安润龙润滑剂在正确使用下，不会造成危害。如果泄露，用惰性吸附材料覆盖后清除，并用水刷洗。

安润龙润滑剂虽非易燃产品，但会燃烧。应远离明火。一旦发生火灾， 可用水喷雾、泡沫、二氧化碳或干粉灭火。

安润龙润滑剂需储存在安全区域以防止污染。包装桶不可重复使用；冲洗发送给处置商处理。

性能	检测方法	安润龙 FGCS-2
稠化剂		磺酸钙
颜色		黄褐色
基础油类型		白油
长期使用温度范围		-20 至 160 °C
短期允许使用温度峰值		+200°C
滴点		318°C
工作锥入度	DIN ISO 2176	265 至 295 0.1 mm
基础油粘度， 40° C	DIN ISO 2137	约 95 mm²/s
四球试验，烧结负荷	DIN 51.562	4000 N
水喷淋 @ 80°C	ASTM D-2596	0.3% 流失
轴承寿命@ 1000 rpm, 160°C	ASTM D-1264	180 小时
低温扭矩@t -40°C	ASTM D-3527	11.0 Nm
符合规范	ASTM-D-4693 DIN 51.502	KP 2 P-20

更多产品信息，请参阅相关材料安全数据表（MSDS）

认证 / 注册

ANDEROL Specialty Lubricants

ANDEROL BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928 PA VENLO
The NETHERLANDS
Tel No.: +31 (0)77 396 03 40
Fax No.: +31 (0)77 396 03 49
www.anderol-europe.com

本文件中提供的信息据我们所知是准确的或者是从安润龙认为准确的来源处获得的，不附带任何类型的保证、声明、诱导或许可。对于这些信息的使用，安润龙不承担任何法律责任。只有化学师或具有化学资质的实验室技术人员才能进行试验。在使用任何化学品之前，请先阅读其标签和材料安全数据表。