



TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

6-4 AKASHI CHUO-KU TOKYO 104 JAPAN

Phone:03-5550-3728 Fax:03-5550-1982

031012

Runox 2000 (溶剤希釈型 軟質膜防錆剤)

東邦化学工業株式会社

1. 特長

特殊防錆添加剤を使用しておりますので防錆性が良好、且つ非常に低粘度でありますので単位当りの塗布面積が広く経済的であります。

又、特殊添加剤の配合によりコンクリート剥離剤としての性能も有しております。

2. 用途

自動車部品等の鉄鋼製品、鋼板の屋内貯蔵、一般機械部品の工程中間防錆、機械類の輸送中の防錆

3. 使用方法

常温で、浸漬、噴霧、刷毛塗り、いずれの使用方法でも使用可能です。

4. 性状及び性能

比 重(15 g/cm ³)	0 . 8 2 7
粘 度(40 mm ² /S)	2 . 8
色 相(ユニオン)	6
引 火 点(COC、)	6 0
銅 板 腐 食 試 験(100、3hrs)	1 a
湿 潤 箱 試 験(ZIS Z-0288,hrs)	1 0 5 0
塩 水 噴 射 試 験(ZIS Z-0289,hrs)	2 3
格 納 試 験(ZIS Z-0231 - 1960, days)	6 0
塗 布 量(面積m ² /L)	2 5 0
膜 厚(ZIS Z-0027, μ)	5 . 3 0
防 錆 期 間	4 ~ 6 ヶ月

5. 荷姿 18L石油缶 200Lドラム

以上